



## FICHE PRODUIT

### Bûche de Bois Densifié « Nuit »

#### Caractéristiques techniques des bûches de bois densifié nuit Free Wood

| Type                          | Bûche de bois densifié de « jour » |       |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Diamètre                      | cm                                 | 9     |
| Longueur                      | cm                                 | ± 30  |
| Humidité                      | % produit humide                   | ≤ 11  |
| Cendre                        | %                                  | ≤ 3   |
| Pouvoir Calorifique Inférieur | kWh/kg                             | ≥ 4,8 |
| Additifs                      | %                                  | Aucun |

Les bûches de bois densifié <Nuit>Free Wood sont fabriquées avec de l'écorce de bois résineux 100% naturel  
Deux bûches de bois densifié Free Wood vous apporte environ 6 à 10 heures de combustion lente.

#### Conditionnements

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre de bûche/pack                | 5 bûches/pack de 9.65 kg (± 2%) |
| Nombre de pack/palette              | 104                             |
| Dimension palette en cm (indicatif) | 90*120*130 h (±)                |
| Franco                              | 28 palettes/camion*             |

\*panachage possible des palettes de Bûches de Bois Densifié et/ou Sac Granulés Bois.



Les bûches devront être entreposées dans un local fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité. Free Wood ne saurait être responsable de conditions inadaptées de stockage.