

## FICHE PRODUIT

Granulés bois : fYYK ccX – sacs 15 Kg – certifié DINplus

### Caractéristiques techniques du granulé bois : fYYK ccX certifié DINplus

Les granulés bois fYYK ccX vous apportent la garantie d'une qualité élevée et constante. Certifiés DINplus, ils sont fabriqués à partir de sciure de bois résineux non traités.

Caractéristiques	Unités	DINplus
Diamètre	mm	6 ± 1
Longueur (1)	mm	3,15 ≤ L ≤ 40
Humidité	% produit humide	≤ 10
Taux de Cendre (à 550°C)	% en produit sec	≤ 0,7
Pouvoir Calorifique Inférieur	KWh/kg	entre 4,6 et 5,3
Quantités fines	% en masse % en masse le sac	≤ 1 ≤ 0,5
Masse volumique apparente	kg/m <sup>3</sup>	≥ 600
Durabilité mécanique	% en masse	≥ 97,5
Additifs	% produit sec	≤ 2

S, N, Cl (% produit sec) : Soufre ≤ 0,03, Azote ≤ 0,3, Chlore ≤ 0,02 conforme à la certification DINplus

(1) La quantité de granulés dont la longueur est comprise entre 40 mm et 45 mm ne peut excéder 1% en masse

### 2 conditionnements proposés

Sacs de 15 kg



Palette de 66 sacs

80 x 120 x 170 cm

Les granulés devront être entreposés dans un local fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité. Free Wood ne saurait être responsable de conditions inadéquates de stockage.